



LATTICE

Lattice per malte in genere



FACCIA TE
pulizia e protezione delle facciate



CIR EDILIZIA
RISOLVERE PER mestiere



DESTINAZIONE ➔ Impasti cementizi in genere o base calce, boiacche da ripresa, malte da riparazione e cementi osmotici impermeabilizzanti.

PROPRIETÀ ➔ **LATTICE di uso generale** in grado di incrementare le proprietà adesive, elastiche ed impermeabilizzanti di malte e/o composti a base cementizia o base calce, costituito da una emulsione acquosa di specifiche resine e additivi.

USO ➔ Il prodotto **deve essere miscelato all'acqua di impasto delle malte**, nei rapporti consigliati per esempi di impiego. Aggiungere quindi la miscela ottenuta al composto cementizio e miscelare accuratamente, manualmente o meccanicamente a basso numero di giri. Applicare l'impasto ottenuto entro due ore dalla preparazione.

ESEMPI DI IMPIEGO ➔

RAPPORTO DI MISCELAZIONE IN ACQUA*	CAMPI DI IMPIEGO
1 : 1	Malte di rinzafo, ponti di adesione, masselli riempimenti a forte resistenza meccanica
1 : 3	Malte di arriccio e di spessoramento, rappezature
1 : 5	Malte di finitura e Rasatura sottili

* valori indicativi ottenuti da prove di laboratorio, nella pratica comune possono subire variazioni anche importanti

RESA ➔ A titolo puramente indicativo per 1mc di malta fresca:

	LATTICE (litri)	ACQUA (litri)
Rapporto di 1 : 1	60	60
Rapporto di 1 : 3	30	90
Rapporto di 1 : 5	20	100

DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO:** liquido trasparente
- ➔ **PESO SPECIFICO:** 0,78 kg / lt ± 0,1

CONFEZIONAMENTO

1CR406L5 ➔ 2 x **TANICA** in plastica da litri 5

CAPITOLATO ➔ Lattice di uso generale in grado di incrementare le proprietà adesive, elastiche ed impermeabilizzante di malte e/o composti a base cementizia, costituito da un'emulsione acquosa di specifiche resine ed additivi (tipo **LATTICE** della CIR). Il prodotto deve essere facilmente diluibile con acqua e deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato a uso professionale.
- ➔ Temperature d'impiego +5°C/+35°C.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

INDICAZIONI DI PERICOLO

NESSUNA INDICAZIONE DI PERICOLO

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.