



BARRIER ACQUA PLUS

Νανοτεχνολογικά υδατοαπωθητικά σε υδατικό διάλυμα για την κατασκευή φραγμών κατά της αύξησης της τριχοειδούς υγρασίας



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ Υδατικό διάλυμα σε νανοτεχνολογίες συγκεκριμένων παραγώγων σιλοξάνης ειδικά για βαθύ και υδατοαπωθητικό εμπότισμό έναντι τριχοειδούς υγρασίας σε δομικά υλικά με υψηλό και μεσαίο πορώδες, ουδέτερο ή αλκαλικό. Η νανομετρική διάμετρος των σωματιδίων του επιτρέπει στο προϊόν να διεισδύσει στο εσωτερικό του στηρίγματος με ένα βάθος που προηγουμένως ήταν αδύνατο να φτάσει με τα κοινά παραδοσιακά συστήματα. Η συγκεκριμένη σύνθεση χαμηλού ιξώδους εξασφαλίζει τη βέλτιστη διείσδυση της ρητίνης στο ύφασμα τοίχου μέχρι τους μικρότερους πόρους. Μετά την κατάλυση της ρητίνης, το υπόστρωμα υποθέτει υψηλή απωθητικότητα νερού, ώστε να προκαλεί τη διακοπή της τριχοειδούς αύξησης των μορίων νερού.

ΧΡΗΣΗ ➔ Αφαιρέστε εντελώς τον κατεστραμμένο γύψο ξεφλουδίζοντας την τοιχοποιία έως και 50-80 cm πάνω από το ορατό επίπεδο ανύψωσης υγρασίας, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 40 cm κοντά στην περιοχή όπου θα γίνουν οι οπές έγχυσης. Κάντε τρύπες έγχυσης σε οριζόντια γραμμή, ελαφρώς κεκλιμένες προς τα κάτω κατά 5°/6° και σε απόσταση μεταξύ τους 15 cm με βάθος διάτρησης ίσο με περίπου 3/4 του πάχους του τοιχώματος ξεκινώντας από ύψος 10 cm από την επιφάνεια βάδισής. Για παχιά τοιχώματα, ανοίξτε τρύπες και στις δύο πλευρές. Στη συνέχεια, εγχύστε το προϊόν με βαρύτητα ή υπό πίεση. Καθορίστε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος καθώς και τη σωστή μέθοδο εφαρμογής του μέσω προκαταρκτικών δοκιμών, προκειμένου να αποφύγετε πιθανά ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Αμιγώς ενδεικτικό, περίπου 150-200 ml προϊόντος ανά cm πάχους σε γραμμικό μέτρο τοιχοποιίας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ➔ Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στα αρχικά, καλά σφραγισμένα δοχεία, προστατευμένα από το φως, σε κρύα περιβάλλοντα μακριά από πηγές θερμότητας σε θερμοκρασίες μεταξύ + 5 ° C και + 35 ° C. Υπό αυτές τις συνθήκες, το προϊόν είναι σταθερό για 12 μήνες.

ΜΕΓΕΘΟΣ

- 1CR056L050 ➔ 16 x 500 ml πλαστικό ΦΙΑΛΗ**
- 1CR056L075 ➔ 12 x 750 ml πλαστικό ΦΙΑΛΗ**
- 1CR056L100 ➔ 12 x 1 λίτρου πλαστικό ΦΙΑΛΗ**
- 1CR056L110 ➔ 10 λίτρα πλαστικό ΔΟΧΕΙΟ**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Υδατικό διάλυμα σε νανοτεχνολογίες συγκεκριμένων παραγώγων σιλοξάνης που χρησιμοποιούνται τόσο υπό πίεση όσο και με συστήματα βαρύτητας προ-δοσολογίας, δημιουργώντας οπές έγχυσης σε οριζόντια γραμμή 15 cm το ένα από το άλλο, ειδικά σχεδιασμένο για βαθύ και υδατοαπωθητικό εμπότισμό κατά της αύξησης των τριχοειδών υγρασία στα δομικά υλικά με υψηλό και μεσαίο πορώδες ουδέτερο ή μέτρια αλκαλικό (όπως BARRIER ACQUA PLUS by CIR). Πρέπει να έχει μείωση της απορρόφησης νερού τουλάχιστον 92%. Πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας 16 τμημάτων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν προοριζόμενο για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασίες λειτουργίας + 5 ° C / + 35 ° C.
- ➔ Προστατεύστε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, επικείμενης βροχής και σε συνθήκες πλήρους ηλίου.
- ➔ Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε ανοιχτές φλόγες κατά την εφαρμογή.
- ➔ Εξοπλίστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- ➔ Αερίστε σωστά τα κλειστά δωμάτια κατά τη χρήση του προϊόντος.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις μας για τις τρέχουσες τεχνικές και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δύσκολες, καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμη περίπτωση, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές και των δύο πρακτικών που περιγράφηκαν παραπάνω και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε αν το προϊόν είναι κατάλληλο για τον προορισμό ή όχι. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή κακή χρήση του προϊόντος. Μην απορρίπτετε το περιβάλλον. Αυτό το φύλλο δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.