



# CONSOLIDA NANO

**Consolidante nanotecnologico a base di silice colloidale in soluzione acquosa**



**DESTINAZIONE** ➔ **Pietre naturali di qualsiasi natura, intonaci, cemento e manufatti assorbenti**, anche di interesse storico-artistico e/o monumentale.

**PROPRIETÀ** ➔ **Nano-dispersione di silice colloidale silanizzata in soluzione acquosa**, particolarmente indicato per il **trattamento consolidante di superfici minerali sfarinanti e decoese**.

Il diametro nanometrico delle sue particelle, infatti, gli permette di **penetrare in maniera estremamente omogenea ed uniforme** all'interno del supporto, esplicando **ottimi risultati** sia a livello corticale che profondo. Inoltre, la formulazione **esente da alcali** fa sì che **CONSOLIDA NANO** non lasci sottoprodotti di reazione invadenti o dannosi per il supporto. **CONSOLIDA NANO non modifica la traspirabilità del supporto e non diminuisce la permeabilità al vapor d'acqua**, non modifica l'aspetto cromatico dei materiali trattati e presenta una **elevata resistenza ai raggi UV**.

**USO** ➔ Applicare **CONSOLIDA NANO** solo sulle zone da consolidare di superfici assorbenti, pulite ed asciutte che presentino **importanti fenomeni di sfarinamento e decoesione del materiale**. **Diluire il prodotto in acqua** (preferibilmente demineralizzata) in base alla situazione di degrado ed al grado di assorbimento del supporto cui ci si trova di fronte. Partire da una **diluizione minima in rapporto 1:3** (25% di prodotto in acqua) per il consolidamento di superfici compatte o poco degradate, aumentandola progressivamente in funzione dei risultati ottenuti. Il prodotto può essere applicato con **vaporizzatore a bassa pressione** o **pennello morbido in fibra naturale**. Si consiglia di applicare **almeno due mani di prodotto**, applicando la seconda mano dopo l'asciugatura della prima. Per supporti ad elevata porosità ed estremamente assorbenti, applicare fino a saturazione. Applicare comunque **in maniera uniforme evitando ristagni superficiali**. Attendere almeno 10/15 giorni al fine di valutare l'efficacia del trattamento e di applicare eventuali successivi protettivi. Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare innalzamenti della tonalità dei supporti o effetti lucidi indesiderati.

**RESA** ➔ A titolo puramente indicativo **12-24 m²/lit** di prodotto.

## DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO**: liquido trasparente paglierino
- ➔ **PESO SPECIFICO**: 1,3 Kg/l  $\pm$  0,1
- ➔ **DIAMETRO MEDIO DELLE PARTICELLE**: 12 nm
- ➔ **RESIDUO SECCO**: 37  $\pm$  5 %
- ➔ **pH**: 8,0
- ➔ **TEMPO DI ESSICCAZIONE**: da 24 a 48 ore secondo condizioni atmosferiche

## CONFEZIONAMENTO

**1CR105L5** ➔ 2 x **TANICA** in plastica da **litri 5**

**CAPITOLATO** ➔ Consolidante a base di nano-dispersione di silice colloidale silanizzata in soluzione acquosa, particolarmente indicato per il trattamento consolidante di superfici sfarinanti e decoese assorbenti (tipo **CONSOLIDA NANO** della CIR). Il prodotto deve presentare un ottimo grado di penetrazione ed esplicare una buona azione consolidante, sia corticale che profonda, mantenendo praticamente invariate le caratteristiche cromatiche e di traspirabilità del supporto. Il prodotto può essere diluibile con acqua distillata secondo le necessità d'uso, deve essere facilmente applicabile a pennello e/o spruzzo. Il prodotto deve essere corredato da scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesta dalla normativa in vigore.

## AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Temperature d'impiego +5°C/+35°C.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Non applicare in condizioni di forte umidità di pioggia imminente e in condizioni di pieno sole.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

## INDICAZIONI DI PERICOLO

**INDICAZIONI DI PERICOLO "H":**  
**EUH210** SCHEDA DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.