



CIRWAX LUX

**ΥΓΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΚΕΡΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ**



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Δάπεδα και εσωτερικές επιφάνειες σε γυαλισμένη ή ομαλή φυσική πέτρα, στιλβωμένο cotto, PVC και λινέλαιο. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πολύ πορώδες και πολύ απορροφητικό cotto.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ Το **CIRWAX LUX** είναι προϊόν από μεταλλικό κερί σε υδατικό γαλάκτωμα, μη κιτρινωπό, ιδανικό για την επεξεργασία σκληρών επιφανειών όπως δάπεδα από φυσική πέτρα, PVC, λινέλαιο κ.α.

Το προϊόν έχει εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης και επικάλυψης που είναι κατάλληλες για την εξισορρόπηση των ατελειών και των μικροπόρων που μπορεί να υπάρχουν στην επιφάνεια. Η προστατευτική μεμβράνη που σχηματίζεται είναι πολύ λαμπερή και φωτεινή και έχει υψηλή αντίσταση στην κίνηση των ποδιών. Το **CIRWAX LUX** εμποδίζει την απορρόφηση βρωμιάς και επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη καθημερινή συντήρηση των δαπέδων που έχουν υποστεί επεξεργασία με αυτό τον τρόπο.

ΧΡΗΣΗ ➔ Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε απολύτως καθαρές, απολιπανθείσες και ξηρές επιφάνειες, βεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν υπόλοιπα άλλων επεξεργασιών. Το **CIRWAX LUX** είναι έτοιμο για χρήση: απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας ένα μαλακό απλωτήρα. Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις προϊόντος, περιμένοντας την πρώτη στρώση να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση (περίπου 20/30 λεπτά το πολύ). Για να επιτευχθεί ένας πιθανός υψηλότερος βαθμός γυαλάδας, εφαρμόστε μια επιπλέον επίστρωση **CIRWAX LUX** επαναλαμβάνοντας όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω. Η καθημερινή συντήρηση πρέπει να γίνεται με απορρυπαντικά ουδέτερου pH (όπως **PAV LUX**), αποφεύγοντας τη χρήση απορρυπαντικών με αλκαλικό pH ή/και που περιέχουν αλκοόλη ή άλλους διαλύτες. Η αποκήρωση των δαπέδων που έχουν υποστεί κατεργασία με **CIRWAX LUX** μπορεί να πραγματοποιηθεί με το προϊόν **BASICO** (χρησιμοποιώντας 50% αραιωμένο διάλυμα σε νερό). Σε cotto ή σε ιδιαίτερα πορώδη υλικά, η αποκήρωση πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το ειδικό απογυριστικό **CS** (καθαρό) σε συνδυασμό με **BASICO** (αραιωμένο σε νερό 50%). Για να αποκατασταθεί η λάμψη που χάνεται από το πάτωμα με την πάροδο του χρόνου, αρκεί να επαναποποθετηθεί το προϊόν σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται παραπάνω.

Πάντα να διεξάγετε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία για να αποφύγετε τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Περίπου **15-20 m²/l** προϊόντος. Η απόδοση μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το ρυθμό απορρόφησης του υποστρώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΟΨΗ:** μπεζ υγρό
- ➔ **pH:** 8,0 Kg/l $\pm$ 0,5
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 1,05 Kg/l $\pm$ 0,1

ΜΕΓΕΘΟΣ

- 1CR059L1** ➔ 12 x 1 λίτρου πλαστικό **ΦΙΑΛΗ**
- 1CR059L5** ➔ 2 x 5 λίτρου πλαστικό **ΔΟΧΕΙΟ**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Γυαλιστικό φινιρίσμα αποτελούμενο από ένα υδατικό γαλάκτωμα ειδικών διπλών δικτυωμένων και εξαιρετικά ανθεκτικών μεταλλοποιημένων κεριών για την κατεργασία δαπέδων και σκληρών επιφανειών από γυαλισμένη / λειασμένη φυσική πέτρα, τερακότα, PVC και λινέλαιο (όπως **CIRWAX LUX** από CIR). Το προϊόν πρέπει να προστατεύει από την απορρόφηση βρωμιάς και πρέπει να δίνει υψηλή γυαλάδα και φωτεινότητα στις επεξεργασμένες επιφάνειες, καθώς και αύξηση της αντοχής τους στη φθορά λόγω της κυκλοφορίας των ποδιών. Πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα από έναν απλωτήρα. Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο δεδομένων ασφαλείας 16 τμημάτων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν προοριζόμενο για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασίες λειτουργίας: + 5 °C / + 35 °C.
- ➔ Προστατεύστε τις επιφάνειες στις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους κατά τη χρήση του προϊόντος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ "H":

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

EUH208 ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Μίγμα του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-όνο τρι-ISO-βουτυλοφωσφορικό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις μας για τις τρέχουσες τεχνικές και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δύσκολες, καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμη περίπτωση, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές και των δύο πρακτικών που περιγράφηκαν παραπάνω και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε αν το προϊόν είναι κατάλληλο για τον προορισμό ή όχι. Αποποιούμε κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή κακή χρήση του προϊόντος. Μην απορρίπτετε το περιβάλλον. Αυτό το φύλλο δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.