



IMPRESTONE TONO


Trattamento impregnante tonalizzante antimacchia a solvente per pavimenti esterni ed interni in pietra



PAVIMENTAZIONI
lavaggio, trattamento e manutenzione



CIR EDILIZIA
RISOLVERE PER MEGLIO



DESTINAZIONE → Pavimentazioni esterne in **pietre naturali assorbenti**.

PROPRIETÀ → **IMPRESTONE TONO** è un prodotto a base di particolari fluoropolimeri disciolti in miscela solvente, specifico per la **protezione idro ed oleorepellente delle pavimentazioni in pietra naturale**. Le proprietà idro ed oleorepellenti impediscono all'acqua (ed ai sali/inquinanti in essa disciolti), allo smog, allo sporco ed alle sostanze di natura grassa di penetrare nei supporti trattati.

Conferisce un gradevole **"effetto bagnato"** alle superfici trattate tonificandone il naturale colore, pur rispettandone le originali caratteristiche. **Riduce il fenomeno di sgretolamento per gelività e impedisce la formazione di efflorescenze saline e di muschi e licheni** che rendono scivolosa la pavimentazione. L'applicazione di **IMPRESTONE TONO non comporta la modifica della traspirabilità del supporto** né la diminuzione della sua permeabilità al vapor d'acqua, **presenta una elevata resistenza ai raggi UV**.

USO → Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite ed asciutte. **IMPRESTONE TONO** è già **pronto all'uso** e può essere applicato, a seconda delle necessità, con **pennello morbido in fibre naturali** o **vaporizzatore a bassa pressione**, applicando due mani successive, bagnato su bagnato, in modo uniforme ed evitando ristagni superficiali. In caso di supporti particolarmente assorbenti, applicare fino a saturazione degli stessi. Attendere l'asciugatura del pavimento al fine di valutare l'efficacia del trattamento. La pulizia giornaliera può essere fatta **utilizzando l'apposito prodotto PULI PAV** come un normale detergente per pavimenti. **Evitare detersivi caustici, acidi, ammoniaca o varechina**. Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati. Dopo qualche anno, se occorre, è possibile **rinnovare il trattamento** applicando, su supporto pulito ed asciutto, un'ulteriore mano di **IMPRESTONE TONO**.

Risolvere eventuali problemi di umidità di risalita prima di effettuare il trattamento con **IMPRESTONE TONO**.

RESA → A titolo indicativo **8-12 m²/l** di prodotto (trattamento completo).

DATI TECNICI

- **ASPETTO**: liquido trasparente
- **PESO SPECIFICO**: 0,78 Kg/l ± 0,1

CONFEZIONAMENTO

- 1CR304L1** → 6 x **FLACONE** in plastica da litri 1
- 1CR304L5** → 2 x **TANICA** in plastica da litri 5

CAPITOLATO → Prodotto a base di fluoropolimeri in miscela solvente specificamente formulato per il trattamento idro ed oleorepellente delle pavimentazioni in pietra naturale poste all'esterno (tipo **IMPRESTONE TONO** della CIR). Deve ridurre il fenomeno di sgretolamento per gelività e la formazione di muschi e licheni che rendono scivolosa la pavimentazione. Deve favorire l'eliminazione delle salnitrazioni ed impedire la penetrazione dello sporco e degli inquinanti atmosferici. Deve rendere i materiali resistenti alle macchie di natura grassa ed oleosa, deve essere traspirante e deve conferire un "effetto bagnato" alla superficie trattata. Deve essere facilmente applicabile a pennello o a spruzzo. Deve essere reversibile. Il prodotto in oggetto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d'impiego: +5°C/+35°C
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non applicare in condizioni di forte umidità, di pioggia imminente o di pieno sole.
- Non fumare durante l'applicazione.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.