




CIR ULTRA FINISH (LUX/MATT)

Trattamento poliuretanico bi-componente a base acqua, per la finitura di pavimenti in genere



DESTINAZIONE ➔ Pavimentazioni assorbenti interne ed esterne. Ideale per il trattamento di **finitura di pavimentazioni in cemento industriale** di nuova o vecchia posa, anche in ambienti assoggettati a **normativa H.A.C.C.P.** Non applicare su superfici piombrate o completamente inassorbenti.

PROPRIETÀ ➔ **CIR ULTRA FINISH** è basato su un **sistema poliuretanico bi-componente a base acqua**, privo di solventi, specifico per il **trattamento di finitura di pavimentazioni assorbenti in genere** (pietra naturale, manufatti, cemento, ecc), posate sia all'esterno che all'interno.

Il prodotto, utilizzato trasparente, è **certificato per l'utilizzo in ambienti alimentari assoggettati a normativa H.A.C.C.P.** Può essere utilizzato anche come **finitura sopra pavimenti realizzati con resine autolivellanti di tipo epossidico o poliuretanico**. Il trattamento, disponibile **sia in versione lucida (LUX) che opaca (MATT)**, mostra un'**eccellente durezza e resistenza ad abrasione ed usura dovuti al calpestio**. Mostra, inoltre, **elevata resistenza ai raggi U.V.** (non ingiallisce alla luce), all'acqua, ai detergenti, ai carburanti/oli. Le pavimentazioni trattate **sono calpestabili dopo 24 ore dall'applicazione**. Prima di transitarevi con mezzi meccanici attenderne la completa reticolazione ed il completo indurimento (7 giorni). La pavimentazione trattata è **lavabile con i comuni detergenti per la manutenzione** (tipo **PAV CLEANER**). Caratteristica importante del prodotto è quella di **poder essere pigmentato** per la realizzazione di velature decorative: additivare il **COMPONENTE A** con paste colorate universali o pigmenti organici per sistemi all'acqua (fino ad un massimo del 20% in volume di colore) prima della miscelazione con il **COMPONENTE B**. **CIR ULTRA FINISH** è disponibile anche nelle versioni **COLORI PASTELLO** e **COLORI FORTI**.

N.B. Si sconsiglia l'uso su superfici soggette a traffico veicolare come mezzi pesanti, auto, transito di mezzi o strumenti per la movimentazione di merci, in assenza di specifico sopralluogo preventivo da parte del nostro Ufficio Tecnico

USO ➔ Applicare sempre **una mano di fondo con il primer specifico PROMOCEM**, in modo da promuovere l'adesione e rendere più omogeneo l'assorbimento di **CIR ULTRA FINISH** sulla pavimentazione.

Nel caso di applicazione su supporti cementizi, prima del trattamento **attendere la necessaria maturazione** e indurimento del supporto. Se applicato su resine autolivellanti di nuova posa, queste dovranno essere **perfettamente asciutte, indurite e posate da non più di 24 ore**; su resine autolivellanti posate da più di 24 ore o di più vecchia posa, **carteggiare la superficie della pavimentazione** per garantire la perfetta adesione del prodotto. In entrambi i casi non è necessario applicare alcun primer. **COMPONENTE A** e **COMPONENTE B** sono già **pronti all'uso** e devono essere **addizionati e miscelati insieme** prima dell'applicazione del trattamento. Agitare bene il **COMPONENTE A** prima dell'uso. Miscelare quindi il **COMPONENTE B** al **COMPONENTE A** rispettando il rapporto di catalisi ovvero **aggiungendo 170 ml di COMPONENTE B a 830 ml di COMPONENTE A per ottenere un litro di miscela**. **Mescolare bene per 2/3 minuti**. La miscelazione dei due componenti è estremamente facile e può essere effettuata anche manualmente. Applicare quindi **almeno due mani di prodotto** ottenuto su pavimentazione pulita ed asciutta servendosi di **rullo a pelo raso in microfibra o in poliammide**. Al fine di ottimizzare il risultato è importante applicare il prodotto in maniera uniforme, evitando ristagni. La seconda mano deve essere applicata ad avvenuta asciugatura della prima (vedi "Tempi di asciugatura"). La stabilità dei due componenti una volta miscelati ("Pot Life") si attesta sulle 4/6 ore al massimo: è quindi fondamentale **rispettare questi termini di tempo** per quanto riguarda l'applicazione e l'utilizzo del prodotto. Attendere la completa asciugatura al fine di valutare l'efficacia del trattamento. Per una corretta manutenzione delle superfici trattate con **CIR ULTRA FINISH** si raccomanda l'uso dello **specifico prodotto di manutenzione PAV CLEANER**. Evitare l'uso di prodotti impropri per la manutenzione delle superfici trattate (acidi, ammoniaca, varechina ed alcool).

Effettuare sempre test preliminari sulla superficie da trattare al fine di verificare l'adesione e la resistenza del prodotto alle particolari condizioni di utilizzo finale e per evitare possibili effetti indesiderati. Non applicare in caso di pavimentazioni non perfettamente asciutte dove sia presente umidità di risalita.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.



CIR ULTRA FINISH (LUX/MATT)

Trattamento poliuretanico bi-componente a base acqua, per la finitura di pavimenti in genere



RESA ➔ A titolo puramente indicativo **8-12 mq/l** di prodotto (trattamento completo).

DATI TECNICI

COMPONENTE A

- ➔ **ASpetto:** liquido biancastro
- ➔ **PESO SPECIFICO:** 1,04 Kg/l ± 0,1 circa

COMPONENTE B - CATALIZZATORE

- ➔ **ASpetto:** liquido denso incolore
- ➔ **PESO SPECIFICO:** 1,15 Kg/l ± 0,1 circa

➔ **POT-LIFE MISCELA:** massimo 4/6 ore.

➔ **CONTENUTO DI ATTIVO:** 39 ± 1 % circa

➔ **RAPPORTO DI CATALISI (PER OGNI LITRO DI MISCELA):**

Componente A – 830 ml

Componente B – 170 ml

➔ **TEMPI DI ASCIUGATURA:**

1-2 ore per mano (versione opaca)

4-5 ore per mano (versione lucida)

CONFEZIONAMENTO

CIR ULTRA FINISH LUX (5 LITRI)

- ➔ **COMPONENTE A** ➔ **TANICA** in plastica da litri 4,15
- ➔ **COMPONENTE B** ➔ **FLACONE** in plastica da litri 0,85

CIR ULTRA FINISH MATT (5 LITRI)

- ➔ **COMPONENTE A** ➔ **TANICA** in plastica da litri 4,15
- ➔ **COMPONENTE B** ➔ **FLACONE** in plastica da litri 0,85

CIR ULTRA FINISH MATT (1 LITRO)

- ➔ **COMPONENTE A** ➔ **FLACONE** in plastica da litri 0,83
- ➔ **COMPONENTE B** ➔ **FLACONE** in plastica da litri 0,17

CAPITOLATO ➔ Trattamento di finitura ad elevata resistenza di tipo bi-componente, a base di resine poliuretaniche catalizzate in sistema acquoso, specifico per pavimentazioni assorbenti esterne ed interne ove si necessita di elevata resistenza al calpestio, coniugata ad elevata durata nel tempo, certificato per l'utilizzo in ambienti alimentari assoggettati a normativa H.A.C.C.P. (tipo **CIR ULTRA FINISH** della CIR). Il trattamento deve rendere impermeabili all'acqua ed allo sporco le pavimentazioni trattate e deve presentare notevole resistenza all'usura dovuta al tempo, al calpestio. Deve presentare elevata resistenza a sostanze acide e/o alkaline e/o olii. Deve possedere inoltre elevata resistenza ai raggi U.V., non deve ingiallire, deve essere facilmente applicabile a rullo e deve essere reversibile tramite asportazione meccanica. Il prodotto deve essere corredata di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Temperature d'impiego: +5°C/+35°C.
- ➔ Non applicare su pavimentazioni soggette ad umidità di risalita.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.
- ➔ Si sconsiglia l'uso su superfici soggette a traffico veicolare, in assenza di specifico sopralluogo preventivo da parte del nostro Ufficio Tecnico.
- ➔ Effettuare sempre prove preliminari (campionatura).

INDICAZIONI DI PERICOLO

COMPONENTE A

INDICAZIONI DI PERICOLO "H":

- EUH210 SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA
- EUH208 CONTIENE: 1,2-BENZOSOTIAZOL-3 (2H)-ONE. PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

COMPONENTE B - CATALIZZATORE

- CONTIENE: OMOPOLIMERO DI ESAMETILENE-1,6-DISOCIANATO, DISOCIANATO DI ESAMETILENE, PRODOTTO DELLA OLIGOMINERIZZAZIONE POLISOCIANATO ALIFATICO IDROFILO

INDICAZIONI DI PERICOLO "H":

- H332 NOCIVO SE INALATO
- H335 PUÒ IRRITARE LE VIE RESPIRATORIE
- H317 PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA CUTANEA

CONSIGLI DI PRUDENZA "P":

- P101 IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO, TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L'ETICHETTA DEL PRODOTTO
- P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
- P271 UTILIZZARE SOLTANTO ALL'APERTO O IN LUOGO BEN VENTILATO
- P280 INDOSSARE GUANTI/INDUMENTI PROTETTIVI/PROTEGGERE GLI OCCHI/IL VISO
- P312 IN CASO DI MALESSERE, CONTATTARE UN CENTRO ANTIPOISON O UN MEDICO
- P403+P233 TENERE IL RECIPENTE BEN CHIUSO E IN LUOGO BEN VENTILATO
- P501 SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE LOCALE/REGIONALE/NAZIONALE

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.